

U11V03; WSG 1.1; VSG beidseitig; 26mm

Produktcode

80 / 60 / 1,1



Gesamtstärke = 26,76 mm

Glasaufbau von außen nach innen:

<b>Scheibe 1</b>		<b>Scheibe 2</b>	
3 mm	Float Glass ExtraClear	3 mm	ClimaGuard Premium2
0,38 mm	PVB Clear	0,38 mm	Float Glass ExtraClear
3 mm	Float Glass ExtraClear	3 mm	PVB Clear
			Float Glass ExtraClear
<b>SZR 1 - 14 mm</b>			
10%	Luft		
90%	Argon		

**Ergebnisse**

**Licht (EN 410 - 2011)**

Transmission [%]	$\tau_v = 80,4$
Reflexion außen [%]	$\rho_v = 12,0$
Reflexion innen [%]	$\rho_v = 12,2$
Farbwiedergabeindex [%]	$R_a = 97,5$

**Solare Energie (EN 410 - 2011)**

Gesamtenergiedurchlassgrad [%]	$g = 60,0$
Durchlassfaktor [g/0,87]	$sc = 0,69$
Direkte Transmission [%]	$\tau_e = 53,0$
Direkte Reflexion außen [%]	$\rho_e = 23,2$
Direkte Reflexion innen [%]	$\rho_e = 23,4$
Absorption [%]	$a = 23,8$
UV-Transmission [%]	$\tau_{uv} = 0,6$
Sekundärer Wärmeabgabegrad innen [%]	$q_i = 7,1$

**Thermische Eigenschaften (EN 673 - 2011)**

U-Wert [W/(m <sup>2</sup> K)]	$U_g = 1,1$
Neigung $\alpha = 90^\circ$	

**Diverse**

abgeschätztes Schalldämmmaß [dB]	$R_w = \text{NPD}$
(EN 717-1)	$C = \text{NPD}$
	$C_{tr} = \text{NPD}$

Die berechneten Werte haben nur informativen Charakter und geben keine Garantie bezüglich der Fertigung des (un-) beabsichtigten Endproduktes. Die Verfügbarkeit der Produkte wird nicht durch die hier vorgenommenen Glaskonfigurationen garantiert.